



KARBON / KÜKÜRT ANALİZÖRÜ

ELEMENTRAC CS-d

ELTRA ELEMENTRAC CS-d, organik ve inorganik numunelerde karbon ve kükürt tayini için pazardaki tek analizördür. Bu amaçla ELEMENTRAC CS-d, tüm karbon ve kükürt analizlerini kapsayan hem bir

indüksiyon hem de bir direnç fırını (ELTRA Çift Fırın Teknolojisi) ile donatılmıştır.

Dört adede kadar son derece hassas kızılötesi (IR) hücre, yalnızca bir analizde hem yüksek hem de düşük karbon ve kükürt konsantrasyonlarının hassas ölçümüne izin verir. Her bir hücrenin ölçüm aralığı, her uygulama için optimum ölçüm koşullarını sağlamak için kullanıcının özel gereksinimlerine uyarlanabilir. ELEMENTRAC CS-d, kapsamlı ve kullanıcı dostu ELEMENTS yazılımıyla birlikte verilir.



[Videoyu izlemek için tıklayın](#)

Ürün Videosu

İKİ FIRIN İLE TAM ESNEKLİK

- | Kombine indüksiyon ve rezistans fırını sayesinde tam esneklik: ELTRA Çift Fırın (EDF) Teknolojisi
- | İnorganik ve organik numunelerde hızlı ve doğru karbon ve kükürt analizi
- | Esnek ölçüm aralıklarına sahip dört adede kadar bağımsız kızılötesi hücre
- | Altın IR yolu, halojen veya asit içeren numunelerin analizi için daha uzun hücre ömrü sağlar
- | Minimum numune hazırlama ile eşzamanlı karbon ve kükürt tayini
- | Sağlam tasarım, üretim kontrolünde ve laboratuvarında kullanıma izin verir




KARBON / KÜKÜRT ANALİZÖRÜ ELEMENTRAC CS-D

OPERASYON VE ANALİZ SÜRECİ

ELEMENTRAC CS-D'nin çalıştırılması kolay ve rahattır ve yalnızca birkaç adım gerektirir. Karbon / sülfür analizi için tipik numune ağırlığı yaklaşık 50 ila 1000 mg'dır. Bu, 1 ppm'den% 100'e kadar olan konsantrasyonları güvenilir bir şekilde tespit etmek için yeterlidir. Yanma işleminden önce, matrise bağlı olarak büyük ölçüde değişen başlangıç miktarından bir numune çıkarmak gerekir. DIN EN ISO 14284 (Çelik ve demirin örnekleme) gibi uluslararası standartlar biraz yön verir.

İNDÜKSİYON FIRINI



1. Adım: Örneği ELEMENTS yazılımına kaydetme

Numune kimliği yazılıma kaydedilir ve ağırlık otomatik olarak aktarılır (bkz. Adım 2).



Adım 2: Hızlandırıcıların tartılması ve eklenmesi

C / S analizi için 50 mg ila 1000 mg örnek hacimleri tipiktir. Numune seramik bir pota içinde tartılır ve tungsten gibi hızlandırıcılar eklenir. Numunenin geometrisi (örneğin tel, toz, pim vb.) güvenilir bir analiz için gerekli unsurlardan değildir.



3. Adım: Analiz


Seramik pota daha sonra CS-d'nin kaidesi üzerine yerleştirilir ve analiz ELEMENTS yazılımı aracılığıyla başlatılır. Yazılım, yakma ve değerlendirme gibi sonraki tüm adımları kontrol eder.



Adım 4: Veri çıkışı ve dışa aktarma

Analiz başladıktan 45-60 saniye sonra ölçülen karbon ve kükürt konsantrasyonları bir rapor olarak veya LIMS aracılığıyla dışa aktarılabilir.

REZISTANS FIRIN



1. Adım: Örneği ELEMENTS yazılımına kaydetme

Numune kimliği yazılıma kaydedilir ve ağırlık otomatik olarak aktarılır (bkz. Adım 2).



Adım 2: Numunenin tartılması

Bir rezistans fırınında C / S analizi için tipik örnek miktarı 50 mg ila 500 mg arasındır. Numune doğrudan bir kayıkçığa konur. Hızlandırıcılar genellikle gerekli değildir.



3. Adım: Analiz

Numune fırının önüne yerleştirilerek yazılımda ölçüm başlatılır. Numune fırına sunulduğunda yeşil bir LED sinyal verir. Yanma sırasında ELEMENTS yazılımı sürekli olarak ölçüm değerlerini kaydeder.



Adım 4: Veri çıkışı ve dışa aktarma


Analiz başladıktan 60 ila 240 saniye sonra, ölçülen karbon ve kükürt konsantrasyonları rapor olarak veya LIMS aracılığıyla dışa aktarılabilir.

KARBON / KÜKÜRT ANALİZÖRÜ ELEMENTRAC CS-D

KONFIGÜRASYONLAR

ELEMENTRAC CS-d, yalnızca karbon veya sülfür için tek elementli bir analizör olarak veya hem karbon hem de sülfürün aynı anda ölçülmesi için bir konfigürasyonda mevcuttur. Bu amaçla, bireysel gereksinimlere uyarlanabilen dört adede kadar IR hücresi kullanır. Küvetin uzunluğu arttıkça, düşük konsantrasyonlar (örneğin 10 ppm) için hassasiyet de artar. Daha kısa hücreler, ppm aralığında düşük seviyeli örnekleri ölçmeye devam edebilir, ancak ölçülen değerlerin standart sapması önemli ölçüde artar. Düşük ve yüksek konsantrasyonların optimum ölçümü için, eleman başına iki IR hücresinin kullanılması tavsiye edilir. En son dedektör teknolojisi, hem indüksiyon hem de direnç fırınlarında ppm aralığından% 100'e kadar geniş bir karbon ve kükürt ölçüm aralığı sağlar. Ek olarak, standart olarak takılan altın küvetler, halojen içeren numunelerin elementel analizi için daha fazla güvenilirlik sunar. ELEMENTRAC CS-d için özel bir seçenek, çok yüksek halojen konsantrasyonlarını bile güvenilir şekilde bağlamak için bir halojen tuzağıdır. Karbon / sülfür analizörü, çimento analizi için özel bir konfigürasyonda da teslim edilebilir.

Esnek ölçüm aralığına sahip kızılötesi hücreler




KARBON / KÜKÜRT ANALİZÖRÜ ELEMENTRAC CS-D

ENTEĞRE STANDART ÇÖZÜMLER

ELEMENTRAC CS-d, karmaşık numunelerde de karbon ve kükürt konsantrasyonlarının doğru ve güvenilir ölçümünü sağlamak için standart özellikler olarak akıllı çözümler sunar:

Akıllı Lance Yönetimi

İndüksiyon fırınında > 2000 ° C'lik yüksek sıcaklıklar ve 180 L / saatlik yüksek oksijen akışı nedeniyle, her türden katı numuneler tamamen ayrıştırılır ve kızılötesi ölçüm hücreleri yardımıyla C / S içeriğinin belirlenmesine olanak tanır. Burada tam yanma, güvenilir ölçüm sonuçları sağlar. Toz numuneleri potadan sıçrayabileceğinden ve gerçek değer in altında sonuçlara yol açabileceğinden, CS-d, numune kaybı olmadan tam yanmayı sağlamak için akıllı bir marpuç ve yanma yönetimi sistemine sahiptir. Bu amaçla, dozlanacak oksijen akışı, numunenin üflenmesini önlemek ve kontrollü yanmaya izin vermek için bir mızrak veya hazne aracılığıyla uygulanabilir. Endüksiyon fırınının rampa işlevi, kademeli güç artışı ile yumuşak bir yanma sürecini mümkün kılar.



Rezistans fırınındaki numune portu (boş değer azaltma)

ELEMENTRAC CS-d, rezistans fırınında düşük karbon içeriğine sahip numunelerin doğru ve güvenilir analizini sağlar. Küçültülmüş çaplı ve numune girişinde oksijen yıkamalı optimize edilmiş numune portu geometrisi sayesinde, atmosferin CO2 boş değeri, numune yerleştirildiğinde büyük ölçüde azaltılır ve bu da düşük ölçüm aralığında güvenilir sonuçlar sağlar.



KARBON / KÜKÜRT ANALİZÖRÜ ELEMENTRAC CS-D

OPSIYONLAR

ELEMENTRAC CS-d'nin entegre özelliklerine ek olarak, karbon / sülfür ölçümünün verimliliğini artırmak için başka seçenekler de mevcuttur.

OTOMATİK YÜKLEYİCİ

ELEMENTRAC CS-d'nin indüksiyon fırını isteğe bağlı bir otomatik numune yükleyici ile donatılabilir. Standart modül 36 pota pozisyonu sunar, XL modeli 130 pozisyona sahiptir. Bu tür uygulamalar için piyasada bulunan en büyük Otomatik Yükleyicidir.



[Videoyu izlemek için tıklayın](#)







TIC MODÜLÜ


Karbon, toplam karbon (TC) olarak veya fraksiyonlar, i. e. toplam organik karbon (TOC) veya toplam inorganik karbon (TIC). CS-d ile birleştirildiğinde ELTRA'nın TIC modülü, toprak veya inşaat malzemeleri gibi ürünlerdeki asitleştirmeye TIC içeriğini (örn. Kireç) ölçer.



IOT - INTERNET OF THINGS

THE PLATFORM FOR REMOTE ACCESS TO YOUR DEVICES

All ELTRA analyzers seamlessly integrate with the Verder Scientific IoT platform, providing enhanced functionality, seamless connectivity, and additional benefits:



- | **Real-time Monitoring:** Gain insight into the status of your machines at any time thanks to immediate access to important data.
- | **Live Notifications:** Stay up to date on the status of your devices with instant notifications.
- | **Effortless Backup:** Whether you need to back up a single device or an entire fleet, back up your data effortlessly and minimize downtime.
- | **Automatic Software Updates:** Verder Scientific IoT keeps your device software up to date, optimizing performance and reliability.
- | **Access to Analyses Data:** ELTRA analyzers offer remote access to analysis data. This allows you to conveniently access important data while on the move.
- | **Autoloader Efficiency:** Get the most out of remote analysis preparation with our autoloader feature, which ensures uninterrupted operation and increased productivity for all instruments equipped with it.

Experience the power of the Verder Scientific IoT platform today and unlock the full potential of your ELTRA analyzers!



**FREE SOFTWARE
DOWNLOAD**

KARBON / KÜKÜRT ANALİZÖRÜ ELEMENTRAC CS-D

ELEMENTS YAZILIMI

Kapsamlı Windows tabanlı ELEMENTS yazılımı, tüm ELEMENTRAC nesil element analizörlerinin önemli bir parçasıdır.

Merkezi bir pencere (analiz ve sonuçlar), günlük rutin için gerekli tüm işlemlere kolayca erişilebilen başlangıç noktasıdır. Buradan analiz edilen numuneleri gruplamak ve dışa aktarmak veya yeni numuneleri kaydetmek ve analiz etmek mümkündür. Kullanıcı, uygulama ayarları, kalibrasyon, teşhis veya durum gibi çeşitli alt işlevleri çağırabilir.



KARBON / KÜKÜRT ANALİZÖRÜ ELEMENTRAC CS-D

TIPIK ÖRNEK MALZEMELER

Alaşımlar, Kül, Karbürler, Dökme demir, Çimento, Seramik, coal, Kok, Bakır, Cam, Alçıtaşı, Demir, Kalker, Madenler, Mineraller, Yağ, Cevher, Planlama malzemeleri, Refrakter metaller, Kauçuk, Kum, Toprak, Çelik, Titanyum, Tütün, ...



coal



Cevher



Çelik

KARBON / KÜKÜRT ANALİZÖRÜ ELEMENTRAC CS-D

FONKSİYON PRENSİBİ

ELEMENTRAC CS-d'de hangi fırın kullanılırsa kullanılsın, numunedeki karbon ve kükürt yanma sırasında SO₂ ve CO₂ gibi gazlı moleküller oluşturur. Açığa çıkan CO₂ ve SO₂ miktarları 4 adede kadar element seçici kızılötesi hücrede ölçülür. Genellikle, hem çok düşük hem de çok yüksek konsantrasyonların hassas ve doğru bir şekilde analiz edilmesini sağlamak için bir gazı (CO₂ veya SO₂) ölçmek için iki IR hücresi kullanılır. CS-d'nin indüksiyon fırını kullanıldığında, taşıyıcı gaz (oksijen) ve yanma ürünleri (CO₂, eser miktarda CO ve SO₂) tüm katı partikülleri çıkarmak için ilk önce metal bir filtreden geçirilir. Daha sonra magnezyum perklorat ile dolu bir tüp su izlerini giderir. Kurutulmuş yanma gazı daha sonra kükürt (SO₂) ölçümü için iki kızılötesi hücreye kadar geçer. Daha sonra, ısıtılmış bir katalizör (genellikle platinlenmiş silika) karbon monoksit (CO) izlerini CO₂'ye ve SO₂ moleküllerini de SO₃'e okside eder. SO₃ gazı selüloz tarafından emilir ve CO₂ iki elemente kadar seçici IR hücrelerinde ölçülür. Son olarak, yanma gazı egzozu yönlendirilir ve ELEMENTS yazılımı ortaya çıkan karbon ve kükürt konsantrasyonlarını hesaplar. ELEMENTRAC CS-d'nin indüksiyon fırını çelik, dökme demir ve seramik gibi inorganik numuneleri analiz etmek için uygunken, direnç fırını kömür, kok veya toprak gibi organik numunelerin yakılması için kullanılır. Bir kömür numunesi yakl. 1350 ° C, CO₂ ve SO₂ salınır, ancak genellikle karbon monoksit (CO) oluşmaz. Direnç fırınının yanma gazları önce parçacıkların emilmesi için bir seramik filtreden, ardından magnezyum perkloratlı bir cam tüpten geçer. Bundan sonra, kurutulmuş yanma gazları, endüksiyon fırınından gelenlerle aynı yolu geçer. Genellikle,



direnç fırınının kullanımı sırasında katalizör fırını kapatılır çünkü CO oksidasyonu gerekli değildir. Bununla birlikte, eksik yanma ve karbon monoksit oluşumu riski, daha düşük sıcaklıklarda (~ 600 ° C) artar; bu gibi durumlarda katalizör fırını açılabilir.

KARBON / KÜKÜRT ANALİZÖRÜ ELEMENTRAC CS-D

ÖZELLİKLER

Ölçülen elementler	karbon, kükürt
Numuneler	inorganik, organik
fırın sıralama	yatay (rezistans fırın) ve dikey...
Numune taşıyıcı	seramik kayıklar / krozeler
Uygulama alanı	kimya / plastik, kömür..., tarım, Tıp / ilaç, Çelik / metalurji
Fırınlr	indüksiyon fırını, 2,000 °C üzeri
Tespit metodu	katı kızıl ötesi absorpsiyonu
IR hücre sayısı	1 - 4
IR yolunun malzemesi	altın
Analiz süresi	indüksiyon fırını 40 - 50 s rezistans
Gerekli kimyasallar	magnezyum perklorat, platinize silika (alternatif olarak bakır oksit), sodyum hidroksit
Gerekli gaz	sıkıştırılmış hava (4-6 bar / 60-90 psi)
İndüksiyon fırını elektrik gereksinimleri	230 V, 50/60 Hz, 16 A sigorta
Rezistans fırını elektrik gereksinimleri	230 V, 50/60 Hz, 20 A sigorta
Ebatlar (G x Y x D)	89 x 84 x 79 cm
Ağırlık	~ 200 kg
Gerekli ekipmanlar	PC, monitör, terazi (hassasiyet 0.0001g...
Opsiyonel aksesuarlar	HTF-540 ön ısıtma fırını, Otomatik yükleyici (130 pota için), Otomatik yükleyici (36 pota için), halojen kapaı, taşıyıcı gaz arıtma

www.eltra.com/cs-d

SIPARIŞ BİLGİSİ

ELTRA CS-D

(Lütfen PC, monitör, terazi ve sarf malzemelerini (başlangıç kiti, anhidron, sodyum hidroksit, Pt / Si katalizörü) ayrıca sipariş edin)

1000 mg numune ağırlığında ölçüm aralıkları (indüksiyon fırını) || 350 mg numune ağırlığı (direnc fırını) 2)
(talep üzerine ilave ölçüm aralığı kombinasyonları)

-TAB - TAB-indüksiyon fırını || rezistans fırını

88200-1211		CS-d	2xC	0.0001 – 7 % C		0.004 – 62.8 % C
88200-1212		CS-d	2xS	0.00006 – 2.3 % S		0.001 – 31.4 % S
88200-1233		CS-d	2xC	0.0001 – 7 % C		0.004 – 62.8 % C
			2xS	0.00006 – 2.3 % S		0.001 – 31.4 % S

Her konfigürasyon, indüksiyon fırını için bir otomatik yükleyici ile donatılabilir.

Özel "otomatik yükleyiciye hazır" yapılandırmasının satın alınması gerekmez.

GEREKLI AKSESUARLAR

PC, MONİTÖR, TERAZİ

71015-1000	Intel Core i5-8400 işlemci, 256 GB SSD olan bilgisayar; 8 GB RAM; Windows 10 işletim sistemi; klavye; mouse
88400-0584	Monitor, TFT (23.8")
88400-0645	Terazi (çözünürlük 0.0001 g)

İLK İŞLEMLER İÇİN GEREKLİ SARF MALZEMELERİ / KİMYASALLAR

88500-0002	1000 analiz için başlangıç kiti (500 pota, 2.500 g tungsten, 908 g saf demir hızlandırıcı, 50 g cam yünü, 50 g selüloz, 50 g kuvars yünü, 50 yeniden kullanılabilir tekneler, 500 tek kullanımlık porselen tekne , 100 g Combsolid)
90200	Anhidron (magnezyum perklorat), 454 g 1)

90210  Sodyum hidroksit, 500 g 1)

88400-0535 Pt / Si katalizörü, 15 g

88600-0021 Bakır oksit tel (0,5 * 2 mm), 100 g (Pt / Si katalizörüne alternatif olarak kullanılabilir) 1)

DIĞER SEÇENEKLER VE SARF MALZEMELERİ

AKSESUARLAR (DONANIM)

72070 Oksijen regülatörü

88200-9000 Taşıyıcı gaz arıtma fırını, dolgusuz (lütfen doldurma ve kuvars yünüü ayrıca sipariş ediniz)

88400-0122  Taşıyıcı gaz arıtma fırını (CS) için doldurma

88400-0610 Barcode scanner

88200-3800  TIC-Modülü

88200-1400 İndüksiyon fırını için otomatik yükleyici (36 pozisyon)

88200-1500  İndüksiyon fırını için otomatik yükleyici (130 pozisyon)

88600-0018  CS-i vacuum cleaner (with HEPA filter)

88600-0020 Halojen tuzak CS-i / CS-d

YANMA FIRINI İÇİN POTALAR VE KAPAKLAR

90149  Seramik potalar, premium, Ø 1 ",
folyo sarılı, 1.000 adet

90148  Seramik potalar, premium, Ø 1 ",
Torbali, 1.000 adet

88400-0176 Seramik filtre potaları, 100 adet

88600-0014  Seramik kapaklar, 10 mm delik, 250 parça

88600-0017 Seramik kapak, 4 mm delik, 1000 adet

REZİTANS FIRINI İÇİN KAYIKÇIKLAR

90153		Yeniden kullanılabilir seramik tekneler, premium, 58x22x14 mm, 500 parça
90160		Tek kullanımlık porselen tekneler, 86 x 13 x 10 mm, 1000 adet
88600-0011		Yeniden kullanılabilir seramik tekneler, 95 x 13 x 10 mm, 500 parça
88400-0502		Yeniden kullanılabilir inconel bot, 54 x 18 x 13,5 mm, 1 adet
88400-0503		Yeniden kullanılabilir inconel bot, 54 x 18 x 9 mm, 1 adet

İNDÜKSİYON FIRINI İÇİN HIZLANDIRICILAR

90220		Tungsten, premium, 2.500 g
90260		Demir hızlandırıcı, premium, 908 g
88600-0013		Demir hızlandırıcı, yüksek saflık, 454 g
88600-0010		Eltracell tungsten-kalay hızlandırıcı, 750 g
90280		Kalay hızlandırıcı, 908 g
90240		Bakır hızlandırıcı, 1392 g

REZİTANS FIRINI İÇİN YANMA DESTEKLEYİCİ

90840		Quartz kumu, 100 g
88600-0008		Combsolid, 100 g

KİMYASALLAR

90200		Anhidron (magnezyum perklorat), 454 g l)
90210		Sodyum hidroksit, 500 g l)
88400-0535		Pt / Si katalizörü, 15 g
90331		Cam yünü, 454 g
90340		Selüloz, 100 gr
90341		Selüloz, 50 gr
90330		Kuvars yünü, 50 g
92610		Yüksek vakum gres tüp, 35 g
88400-0122		Taşıyıcı gaz arıtma fırını için doldurma
91000-1005		Bakır, pul, 25 g
88400-0508		Çelik yün, 454 g
88600-0021		Bakır oksit tel (0,5 * 2 mm), 100 g (Pt / Si katalizörüne alternatif olarak kullanılabilir)

GENEL ARAÇLAR VE AKSESUARLAR

23110		Spatula, 1 adet, M Boy
23111		Spatula, 1 adet, L boy
23113		1 adet kaşık, CS serisinde numune ve hızlandırıcı dozajlamak için
90145		Seramik potalar ve tekneler için maşa, 220 mm 1 adet

88400-0229



Cımbız (160 mm), kıvrımlı, 1 adet

88400-0472



Cımbız (145 mm), düz, 1 adet

88400-0475



Birden fazla tartım prosedürü için 6 spatula ve 1 cımbız içeren set

88400-0476



Mikro spatula, 1 adet, XS boyutu, küçük kapsülleri doldurmak için

SAKLAMA, TAŞIMA VE TARTMA ARAÇLARI

36121



Kuvars tekne, 74 x 22 x 10 mm, 1 adet, pinleri tartmak için

71010



Fırça, 16 mm, 1 adet, teraziye tozdan temizlemek için

88400-0477



Tartım teknesi, 1 adet, granüllerin tartılması ve kullanılması için

88600-0015



Pota tutucu, potaların depolanması için

BAKIM İÇİN ARAÇLAR

51200-8000

Maintenance kit CS-d

88400-0473



Toz hunisi (plastik), 1 adet, kimyasal tüplerin kolay doldurulması için

88400-0489

Lastik tapa 14 x 20 x 24 mm, 1 parça, 88400-0006 gibi küçük cam tüpleri kapatmak için

88400-0490



Lastik tapa 29 x 35 x 30 mm, 1 adet, 09090 gibi büyük cam tüpleri kapatmak için

88600-0026

Anhydron filter tube

88600-0027

Sodium hydroxide, Anhydron filter tube

CS ANALİZÖRLERİ İÇİN ARAÇLAR

36216-2001

Yanma botu yerleştirme çubuğu, 1 parça (yalnızca CS-d için)

36218-2001

Yakma botu çıkarma çubuğu, 1 parça (sadece CS-d için)

88400-0332		Dişli çubuk M4x150, 1 adet, kağıt filtre tutucusunu çıkarmak için
88400-0499		Güvenlik gözlükleri, 1 adet, sıcak fırınla çalışırken koruma
88600-0009		Kenar korumalı ekran camı, 1 adet, sıcak fırınla çalışırken koruma

KALIBRASYON MALZEMELERİ

Kalibrasyon malzemeleri, mevcut partiye bağlı olarak küçük farklılıklar gösterebilir.
Mevcut sertifikayı görmek için lütfen www.ELTRA.com adresini ziyaret edin.

ÇELİK VE DÖKME DEMİR

92400-3020		Çelik, 150 g, 0.001 – 0.01 % C Details
92400-3030		Çelik, 150 g, 0.01 – 0.05 % C Details
92400-3050		Çelik, 150 g, 0.1 – 0.2 % C Details
92400-3060		Çelik, 150 g, 0.2 – 0.5 % C Details
92400-3061		Çelik, 150 g, 0.2 – 0.5 % C Details
92400-3062		Çelik, 150 g, 0.2 – 0.5 % C Details
92400-3070		Çelik, 150 g, 0.5 – 1.0 % C Details
92400-3090		150 g dökme demir, 2.0 – 3.0 % C Details
92400-3091		150 g dökme demir, 2.0 – 3.0 % C Details
92400-3100		150 g dökme demir, 3.0 – 5.0 % C Details
92400-3101		150 g dökme demir, 3.0 – 5.0 % C Details
92400-3102		150 g dökme demir, 3.0 – 5.0 % C Details
92400-4005		Çelik, 150 g, ~0.05 % S Details
92400-4010		Çelik, 150 g, ~0.1 % S Details
92400-4020		Çelik, 150 g, ~3 % S Details

ÇELİK PINLER

DETAILS

92500-1001	C/S pinler, 454 g, ~0.2 %~C Details
92500-1002	C/S pinler, 454 g, ~0.4 %~C Details
92500-1003	C/S pinler, 454 g, ~0.8 %~C Details
92500-2001	C/S pinler, 454 g, ~0.2 % S Details

TUNGSTEN KARBÜR

90816-3001	 Tungsten karbür, 100 g, ~6,1 % C
------------	--

DİRENÇ VE İNDÜKSİYON FIRINI İÇİN UYGUN DİĞER KALİBRASYON MALZEMELERİ

90812-3001	 Kireçtaşı, 25 g, 0.04 % S
------------	--

90812-3002	 Kireçtaşı, 25 g, 0.4 % S
------------	--

90812-3003	Kireçtaşı, 25 g, < 5 % C
------------	--------------------------

90812-3004	Kireçtaşı, 25 g, 5 – 10 % C
------------	-----------------------------

90817-3001	Toprak, 25 g, > 2 % C, S
------------	--------------------------

90817-3002	Toprak, 25 g, < 1 % C, S
------------	--------------------------

90817-3003	Toprak, 25 g, > 2 % C, S
------------	--------------------------

90817-3004	Toprak, 25 g, < 2 % C, < 1 % S
------------	--------------------------------

91900-1001	 Cevher, 30 g, ~1.4 % S
------------	--

91900-1002	 Cevher, 30 g, ~4.2 % S
------------	--

91900-1003	Cevher, 30 g, ~3 % S
------------	----------------------

91900-2001	Çinko sülfür, 50 g, 32 % S
------------	----------------------------

90810	 Kalsiyum karbonat, 100 g
-------	--

90821	 Baryum sülfat, 50 g
-------	---

DIĞER KALIBRASYON MALZEMELERİ SADECE REZISTANS FIRINLARI İÇİN UYGUNDUR

90710-3010



EDTA, 50 g

90710-3030

Sucrose, 50 g

90824



Sülfanilik asit, 50 g

92511-3005

Kömür, 50 g, < 0.1 % S

92511-3010



Kömür, 50 g, 0.1 – 0.5 % S

92511-3020



Kömür, 50 g, 0.5 – 1.0 % S

92511-3030



Kömür, 50 g, 1.0 – 1.5 % S

92511-3040



Kömür, 50 g, 1.5 – 2.0 % S

92511-3050



Kömür, 50 g, 2.0 – 3.0 % S

92511-3060



Kömür, 50 g, 3.0 – 4.0 % S

92511-3070



Kömür, 50 g, 4.0 – 5.0 % S

92511-3080



Kömür, 50 g, >5.0 % S

KÖMÜR, PREMIUM, C / H / N / S, KÜL, UÇUCU İÇERİK, SERTİFİKALI

92550-3010

Kömür, premium, 50 g, < 1.0 % S

92550-3020



Kömür, premium, 50 g, > 1 % S

92550-3040



Kömür, premium, 50 g, 1.0 – 3.0 % S

92550-3060



Kömür, premium, 50 g, > 3.0 % S

KOK, PREMIUM, C / H / N / S, KÜL, UÇUCU İÇERİK, SERTİFİKALI

92560-3010



Kok, premium, 50 gr

PET KOK, PREMIUM, C / H / N / S, KÜL, UÇUCU İÇERİK SERTİFİKALI

92570-3020

Pet kok, premium, 50 g, > 1 % S

92570-3040

Pet kok, premium, 50 g, > 1 % S

YEDEK VE AŞINAN PARÇALAR ELTRA CS-D